Zgierz 2009-12-29
Aktualizacja nr 5 z dnia 2014-04-30

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU N 3038

CHARAKTERYSTYKA
Poliuretanowa elastyczna standardowa pianka eterowa otrzymywana metodą swobodnego spieniania w blokach, bez używania chlorofluorowęglowodorów i lotnych rozpuszczalników organicznych.

POSTAĆ HANDLOWA
Bloki, płyty, kształtki, kształtki konturowe, kształtki o powierzchniach profilowanych, kliny i inne.

ZASTOSOWANIE
Do wyrobu materacy piankowych i mebli tapicerowanych – siedzisk, podłokietników, elementów układów tapicerowanych zawierających między innymi sprężyny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNE

PARAMETR	JEDN.	METODA OZNACZENIA	WYMAGANIA
Gęstość	kg/m^3	PN-EN ISO 845	26-30
Sztywność 40%	kPa	PN-EN ISO 3386-1	3,6-4,6
Odkształcenie trwałe, nie więcej niż	%	PN-EN ISO 1856	5
Odbojność, nie mniej niż	%	PN-EN ISO 8307	40
Barwa podstawowa			jasnoszara lub wg uzgodnienia

Uwaga: minimalna dopuszczalna wysokość bloków w I gatunku 120 cm.