

SCHEDA TECNICA TECHNICAL CARD

Articolo / Article / Tkanina	Assioma
Composizione / Composition / Kompozycja	45% PL 35% CO 20% PC
Peso Gr/mtl / Weight Grs/lmt / Waga gr/mtb	824
Altezza cm / Width cms / Szerokość cm	138/140

Odporność na ścieranie

Test Martindale

Colour degradation after 3000 rubs:

UNI EN ISO 12947 - 2

100 000Giri / Rubs / **Cykli**

EN 14465, appendix A

Solidità Luce / Colour Fastness to light / **Odporność kolorów na światło**

UNI EN ISO 105-B02

5

Blue Scale 1/8

Solidità Sfregamento / Colour Fastness to rubbing / **Odporność kolorów na pocieranie**

UNI EN ISO 105-X12

4/5Secco / Dry / **Sucho**

Gray Scale 1/5

4Umido / Wet / **Mokro**

Odporność na Pilling

Test Pilling


UNI EN ISO 12945-2

Degradation average photographic scale 1/5:

4/5

a 2000 giri / at 2000 revs

Manutenzione / Maintenance / **Sposób czyszczenia**

Note/Notes: **Dimensional stability to dry washing (UNI EN ISO 3175)****Stabilność wymiaru przy praniu chemicznym (UNI EN ISO 3175)****warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %****Dimensional stability to washing (UNI EN ISO 6330)****Stabilność wymiaru przy praniu wodnym (UNI EN ISO 6330)****warp / wątek: +/- % weft / osnowa: +/- %**

* The results are tested in the laboratory and they must be considered as indicative.